Результаты испытаний:

Определяемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: Герметики силиконовые ТМ "SILA": Sila PRO Max Sealant Universal				
Физико-гигиенические показатели				
Запах, не более	балл	МУ 2.1.2.1829	2	1
Токсикологические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры Время экспозиции – 24 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	89
Физико-химические показатели* Воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м^3	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	0,0035
Акрилонитрил	мг/м^3	МУК 4.1.1044а-01	Не более 0,03	Менее 0,01
Водород цианистый	мг/м^3	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,007
Дибутилфталат	мг/м^3	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,1	Менее 0,005
Диоктилфталат	мг/м^3	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,02	Менее 0,005
Стирол	мг/м^3	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,002	Менее 0,001
Толуол	мг/м^3	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,3	Менее 0,005
Ксилол	мг/м^3	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,1	Менее 0,005

Условия проведения испытаний в соответствии с МУ 2.1.2.1829-11

Примечание:

- Перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
- Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле
- Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Химик-эксперт **О.Е. Волкова** Подпись